

- Excelente cobertura
- Fácil aplicação
- Grande durabilidade, superior às tintas acrílicas
- Grande resistência ao desenvolvimento de fungos e algas
- Baixa absorção de água
- Excelente cobertura
- Levemente acetinada

1. DESCRIÇÃO

Tinta vinílica com grande resistência no exterior. Com fungicidas e algicidas. Elevado poder de cobertura e grande resistência à esfrega húmida.

2. Usos TÍPICOS

Para aplicação no exterior sobre reboco comentício, tijolo, pedra ou rebocos já pintados.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Levemente acetinado
Cor:	Pode ser fornecido numa grande variedade de cores
Substrato:	Cimentícios, betão, tijolo, pedra
Processo de aplicação:	Trincha, pistola ou Rolo
Rendimento prático:	8 – 10 m ² /Lt por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 20°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 30 min Secagem total: 6 – 8 horas
Viscosidade a 20°C:	0.250 – 0.350 Kg em Stormer
Densidade a 20°C:	1.38 ± 0.10 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 64% Peso
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/b): 100 g/L Este produto contém no max. 4 g/L COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorrer ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

5. DADOS DE APLICAÇÃO

5.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Suportes Novos

Reboco Areado - Deve estar bem seco e liberto de areias mal aderentes, isento de sujidades e bem duro.

Betão e Cimento - Seco e estabilizado.

Suportes Antigos

Repinturas - Convém limpar muito bem a superfície de modo a eliminar completamente poeiras, gorduras e retirar toda a tinta mal aderente.

No caso de pinturas antigas brilhantes mas ainda sólidas, para favorecer a adesão, eliminar o brilho com uma camada de lixívia alcalina e depois lavar com água.

Em suportes resultantes de descofrados, estes devem estar devidamente isentos de matérias que possam afectar a adesão (gorduras, óleos de descofrados, silicones).

Devem apresentar uma boa coesão ou seja devem estar devidamente solidificados.

DESCOFRADOS: Este tipo de suporte deve estar isento de matérias que possam provocar ou afetar a adesão do produto (gorduras, óleos de descofragem, silicones, etc.). Para além disso devem apresentar uma boa coesão, ou seja, devem estar devidamente solidificados.

5.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

5.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Mexer bem antes de usar
Diluição:	1ª demão: 20 % com água Seguintes: 10 % com água
Aplicação:	2 a 3 demãos de tinta sobre superfície devidamente preparada
Diluyente:	Água

6. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho.

Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a Fábrica de Tintas Kar, Lda. • Rua do Rio, nº 270 • Nogueira • Apartado 1094 • 4471-909 Maia • Portugal • Tel. +351 229 603 138/ 229 604 753/ 229 609 821 • kar@tintaskar.pt